

Prisma Bright®



Descrição Description

Papel off-set alcalino, feito com 100% de celulose de eucalipto branqueada ECF.
Alkaline woodfree off-set paper, made with 100% ECF bleached eucalyptus pulp.

Principais Usos Main Uses

Formulários contínuos, cadernos, livros e impressos em geral.
Continuous forms, notebooks, books and prints in general.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	56		60		63		70		75		80		90	
			N	T	N	T	N	N	N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	56	±2,2	60	±2,4	63	±2,5	70	±2,8	75	±3	80	±3,2	90	±3,6
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	72,5	±3,6	77,5	±3,8	81,5	±4	88,5	±4,4	94	±4,7	100	±5,0	110	±5,5
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	85	MIN 83	86	MIN 83	88	MIN 85	89	MIN 86	90	MIN 88	90	MIN 88	94	MIN 92
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	nº	160	±3	160	±3	160	±3	160	±3	160	±3	160	±3	160	±3
Alvura ISO / ISO Brightness (C2º)	ISO 2470	%	98	MIN 96	98	MIN 96	98	MIN 96	98	MIN 96	98	MIN 96	98	MIN 96	99	MIN 96
Aspereza Bendtsen Tela / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	110	±60	110	±60	110	±60	110	±60	110	±60	110	±60	110	±90
Aspereza Bendtsen Feltro / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	180	±60	180	±60	180	±60	165	±95	165	±95	180	±80	165	±95

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: LIMEIRA
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EPP.04.00016

EMIÇÃO: maclyna.nova – 05/10/2015

VALIDADE: 05/12/2016

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

